Ecolene 380

Descripción	Curtiente a base de aldehído glutárico modificado, indicado para curtidos libres de cromo. También puede ser usado en el recurtido de todo tipo de pieles.	
Especificaciones	Aspecto	Líquido transparente color amarillo
	pH (sol 1%)	3.2 - 4.0
	Solubilidad en agua	En todas proporciones
Propiedades	Sobre pieles piqueladas, como precurtiente, aumenta el punto de encogimiento del colágeno, luego con el agregado de **EMERTAN S**, se completa el precurtido, se obtiene una piel resistente al tratamiento mecánico de rebajado apta para continuar con el proceso de curtición Wet White. Debido a las características curtientes, **ECOLENE 380** puede ser utilizado también en curticiones como complemento del curtido al cromo dando como resultado una mayor estabilización de la fibra de la proteína, elevando así la temperatura de contracción y resistencia.	
Modo de empleo	**Precurtido Wet-White** En baño de piquelado de 50-60 % de agua, con sal hasta 8 °Be y ácido sulfúrico hasta pH 2.5-3.0, agregar 0.50 % **OPALOIL QS** rodar 30 min., luego adicionar 2.50 % **ECOLENE 380** sin disolver, dejar durante la noche en el baño. Al día siguiente agregar 5 % **EMERTAN S liq**. rodar 2 Hs., basificar lentamente hasta pH: 4.2 con bicarbonato de sodio durante 2 Hs., se alcanza una Temperatura de Contracción de 80°C Escurrir, lavar con 0.20 % bisulfito de sodio, durante 30 min. Escurrir, descargar, rebajar o dividir. **Recurtido wet blue** (% referido al peso rebajado) En baño de 120 % agua a 40 °C y pH: 3.6-3.8 agregar: 1-2 % **ECOLENE 380** , rodar 45 min. agregar: 4 % sal de cromo 33%, rodar 45 min. agregar: 2-4 % formiato de sodio, 45 min. pH:4.40 escurrir, cambiar baño continuar con neutralizado y recurtido. *Debido a la gran reactividad frente a sustancias fenólicas, debe evitarse su utilización conjunta con curtientes vegetales.*	
Almacenamiento	No almacenar en envases metálicos. Mantener los envases bien cerrados. Usar anteojos de seguridad, guantes. Manipular en lugares ventilados. Agitar antes de usar.	
Envases	Tambor plástico de 200 Kg.	

Toda la información dada es correcta y se ofrece solo como orientación sin compromiso, pues su empleo está fuera de nuestro control. El usuario deberá asegurarse que la misma sea apropiada para el uso que hará de ella, cumpliendo bajo su responsabilidad con leyes y disposiciones vigentes